

Re-Bo**VHM-Kreissägeblatt DIN 1837 A fein, unbeschichtet, ØxStärke: 40X0,4mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 179800 40X0,4 |
| GTIN | 4045197246073 |
| Artikelklasse | 17C |

Beschreibung

Ausführung:

Deutsches Spitzenprodukt mit **Präzisions-Verzahnung** und seitlichem Hohlschliff im **Spiegelschliffverfahren**. Die Schnittgeschwindigkeit kann im Vergleich zu HSS-Sägeblättern um das 3 bis 4fache gesteigert werden.

DIN 1837 A feingezahnt mit **Winkelzahn Form A** und Fasenanschliff. **Für dünnwandige Werkstücke und geringe Schnitttiefen.**

Hinweis:

- **Stabile Verhältnisse an Maschine und Werkstückaufspannung sind wichtige Voraussetzungen. Bei Nichtbeachten Gefahr des Kreissägeblatt-Bruchs.**
- **Die nach DIN 1840 zulässigen Toleranzen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten.**
- **Sonderabmessung auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

| | |
|------------|--------|
| Bohrungs-Ø | 10 mm |
| Ø | 40 mm |
| Stärke | 0,4 mm |

| | |
|--------------|----------------|
| Zähnezahl Z | 100 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | DIN 1837 |
| Innenkühlung | nein |
| Produktart | Kreissägeblatt |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | 1200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | 700 m/min | N |
| Stahl < 500 N/mm ² | bedingt geeignet | 200 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | bedingt geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 90 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 110 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geeignet | 90 m/min | S |
| GG(G) | bedingt geeignet | 125 m/min | K |
| CuZn | bedingt geeignet | 400 m/min | N |
| Graphit, GFK, CFK | bedingt geeignet | 600 m/min | N |
| Uni | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |
| Luft | geeignet | | |