



## Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, Ø DC h8 (mm o pulgadas): 13,8



### Datos de pedido

Número de pedido	114031 13,8
GTIN	4062406744830
Clase de artículo	12B

### Descripción

#### Ejecución:

**HOLEX CleverDrill:** Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: ranura en espiral revenida en color bronce.

#### Recomendación:

#### Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Nota:

#### Producto de sucesión para n.º 114030.

Tam. 13,2 – 20: Con mango escalonado-Ø 12,7 mm.

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 338

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 118 grados

Mango: Mango cilíndrico

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 87,3 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 108 mm

Longitud total L: 160 mm

Ø de mango  $D_s$ : 12,7 mm

Avance f en acero < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/rev,

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$	12,7 mm
Número de filos Z	2

Longitud total L	160 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	87,3 mm
Ángulo de punta	118 grados
Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rev,
Norma	DIN 338
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø nominal D <sub>c</sub>	13,8 mm
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	108 mm
Mango	Mango cilíndrico
Serie	CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	80 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	60 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	50 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	35 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	32 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	22 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	18 m/min	P
GG(G)	adecuado	30 m/min	K
CuZn	adecuado	40 m/min	N

Aceite	adecuado
húmedo máximo	adecuado