

Garant

Broca de alto rendimiento de metal duro integral GARANT Master Steel DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	122761 6,5
GTIN	4067263121510
Clase de artículo	11E

Descripción

Ejecución:

Diseño robusto del taladro y afilado de la punta especial optimizado para una **mejor formación de virutas posible y rotura segura de la viruta** con **valores de alimentación aumentados al mismo tiempo. Microgeometría avanzada, forma de borde de corte convexo y molienda cónica** para una estabilidad adicional del borde de corte principal. **Geometría optimizada de la ranura de sujeción y geometría frontal patentada** para la **eliminación de virutas** segura para el proceso en materiales de acero y fundición. **Recubrimiento de alto rendimiento** de última generación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con n.º **122762**.

Forma **HE**: pedir con n.º **122761 + 129100HE**.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	h7
Ø de mango D_s	8 mm
Longitud total L	91 mm
Ø nominal D_c	6,5 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	43,3 mm
Número de filos Z	2
Norma	DIN 6537

Longitud de la ranura de viruta L_c	53 mm
Avance f en acero $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,22 mm/rev,
Serie	Master Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Ejecución	6xD
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Semiestándar	sí
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero $< 500 \text{ N/mm}^2$	adecuado	170 m/min	P
Acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	adecuado	155 m/min	P
Acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado	145 m/min	P
Acero $< 1100 \text{ N/mm}^2$	adecuado	130 m/min	P
Acero $< 1400 \text{ N/mm}^2$	adecuado	110 m/min	P
Acero $< 55 \text{ HRC}$	adecuado	60 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado con restricciones	55 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	adecuado con restricciones	45 m/min	M
GG	adecuado	130 m/min	K
GGG	adecuado	90 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado		

