Garant

Broca de alto rendimiento de metal duro integral GARANT Master Steel de mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAIN, Ø DC h7: 5mm



Datos de pedido

Número de pedido	123240 5		
GTIN	4069515030366		
Clase de artículo	11E		

Descripción

Ejecución:

Diseño robusto del taladro y afilado de la punta especial optimizado para una mejor formación de virutas posible y rotura segura de la viruta con valores de alimentación aumentados al mismo tiempo. Microgeometría avanzada, forma de borde de corte convexo y molienda cónica para una estabilidad adicional del borde de corte principal. Geometría optimizada de la ranura de sujeción y geometría frontal patentada para la eliminación de virutas segura para el proceso en materiales de acero y fundición. Recubrimiento de alto rendimiento de última generación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1.5 \times D_c$.

Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12×D se recomienda un centrado previo con n.º 121068 – 121130.

Las formas **HB** y **HE** se suministran al mismo precio que HA.

Pedir forma HB: con n.º 123241.

Pedir forma **HE:** con **n.º 123240 + 129100HE**.

Descripción técnica

Tolerancia Ø nominal	h7		
Ø nominal D _c	5 mm		
Norma	Norma de fábrica		
Avance f en acero < 1100 N/mm ²	0,16 mm/rev,		
Ø de mango D _s	6 mm		

Hoja de datos

Número de filos Z	2	
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	70,5 mm	
Longitud de la ranura de viruta $L_{\rm c}$	78 mm	
Longitud total L	116 mm	
Serie	Master Steel	
Recubrimiento	TiAIN	
Material de corte	MDI	
Ejecución	12×D	
Ángulo de punta	135 grados	
Mango	DIN 6535 HA con h6	
Refrigeración interior	sí, con 25 bar	
Estrategia de arranque de virutas	HPC	
Semiestándar	SÍ	
Tipo de producto	Broca espiral	

Datos de usuario

	Uso	\mathbf{V}_{c}	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	130 m/min	Р
Acero < 750 N/mm²	adecuado	120 m/min	Р
Acero < 900 N/mm²	adecuado	110 m/min	Р
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	Р
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	80 m/min	Р
GG(G)	adecuado	95 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado		

Productos adecuados

No Shop URL available for: 123240 5

Hoja de datos