

Garant**Broca espiral HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 7,4mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 114610 7,4 |
| GTIN | 4045197856586 |
| Clase de artículo | 11B |

Descripción**Ejecución:**

Broca espiral HPC de alto rendimiento para materiales de alta aleación y alta resistencia.

Especialmente estable gracias a **núcleo reforzado y un perfil de ranura para viruta parabólico**. Agudizado con corrección del ángulo de desprendimiento. Concentricidad precisa para perforaciones exactas.

Con agudizado forma S.

Recomendación:**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descripción técnica

| | |
|---|--------------|
| Ø de mango D_s | 7,4 mm |
| Longitud total L | 109 mm |
| Tolerancia Ø nominal | h8 |
| Ø nominal D_c | 7,4 mm |
| Avance f en acero < 900 N/mm ² | 0,08 mm/rev, |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 | 57,9 mm |
| Longitud de la ranura de viruta L_c | 69 mm |
| Norma | DIN 338 |
| Número de filos Z | 2 |
| Ángulo de punta | 130 grados |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Mango | Mango cilíndrico |
| Recubrimiento | TiAlN |
| Material de corte | HSS E PM |
| Ángulo de hélice | 38 grados |
| Refrigeración interior | no |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| anillo de color | verde |
| Tipo de producto | Broca espiral |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado con restricciones | 80 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | 70 m/min | N |
| Aluminio > 10 % Si | adecuado con restricciones | 60 m/min | N |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado con restricciones | 50 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuada | 40 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuada | 25 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuada | 14 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuada | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adecuado con restricciones | 12 m/min | S |
| GG(G) | adecuada | 50 m/min | K |
| CuZn | adecuado con restricciones | 60 m/min | N |
| Uni | adecuado | | |
| Aceite | adecuada | | |
| húmedo máximo | adecuada | | |