

**Cinta abrasiva Cubitron™II 994F, 75×2000 mm, Tamaño de grano: 36****Datos de pedido**

Número de pedido	558445 36
GTIN	4046719801565
Clase de artículo	53S

Descripción**Ejecución:**

Cinta abrasiva Cubitron™ II 994F con grano de cerámica puro de forma precisa sobre una base de tejido de poliéster ZF extremadamente estable. Cinta abrasiva de alto rendimiento con una elevada estabilidad de cantos para **trabajos de biselado y trabajos de erosión pesados en aluminio** (con grasa para rectificado n.º 558190 ALU) y **acero**. Rectificado frío de pulimiento con producto abrasivo para rectificado.

Tejido de poliéster ZF (muy robusto) con elevada estabilidad de cantos, sin rectificado a largo de la cinta. **Especialmente adecuadas para el mecanizado de aluminio.**

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526ss.

Descripción técnica

Tamaño de grano	36
Serie	Cubitron™II 994F

Medio abrasivo	Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura cinta abrasiva	75 mm
Cinta abrasiva longitud	2000 mm
Atributo del nombre de producto	75×2000 mm
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado	35-40 m/s	
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	32-38 m/s	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	20-25 m/s	P
Acero < 55 HRC	adecuado	32-38 m/s	H
Acero < 60 HRC	adecuado	25-30 m/s	H
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		