

**Garant****Fraise ébauche carbure monobloc MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 4mm****Données de commande**

N° commande	202981 4
GTIN	4062406245436
Classe d'article	11X

**Description****Exécution:**

**Nette réduction de l'effort de coupe** grâce à l'hélice à 45°.

Spécialement conçu pour la **méthode de fraisage trochoïdale**.

**Utilisation:**

Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

**Remarque(s):**

Pour les matières > 55 HRC, nous recommandons de réduire la profondeur d'avance à  $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$ .

**Description technique**

Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	23 mm
Angle d'hélice	45 degré
Nombre de dents Z	4
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 60 HRC	0,01 mm
Ø de détalonnage $D_1$	3,8 mm
Tolérance Ø nominal	f8
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 60 HRC	0,008 mm
Ø dents $D_c$	4 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur de coupe $L_c$	16 mm

Longueur totale L	62 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Arrondi d'angle r <sub>v</sub>	0,1 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,2×D pour le dressage
Largeur de passe a <sub>e</sub> pour le fraisage	0,1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Méthode d'usinage	MTC
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Fraise à dresser

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	115 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	115 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	30 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	25 m/min	H
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée	20 m/min	H

av. arrosage max.	moyennement adaptée
av. arrosage min.	moyennement adaptée
à sec	adaptée
Air	adaptée