Fiche technique

LOCTITE

# Colle bicomposante, ID fabricant: 9466

## Données de commande

| | |
|---|---|
| N° commande | 083372 9466 |
| GTIN | 4058093009123 |
| Classe d'article | 04L |

## Description

**Exécution:**
**Colle bicomposante élastique** pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.
Pour assemblages fixes et durables de divers matériaux comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre. Résistance au cisaillement et au pelage élevées. Colle universelle résistante, adhérence élevée sur tous les matériaux. Pour les applications nécessitant un traitement long et une résistance élevée.
**Utilisation:**
Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE et les embouts mélangeurs 083376 réf. MIXER.

## Description technique

| | |
|---|---|
| Résistance à la traction et au cisaillement | 37 N/mm$^2$ |
| Référence fabricant | LOCTITE 9466 |
| Viscosité dynamique | 35000 mPas |
| Température de stockage | 8 °C |

| | |
|---|---|
| Température de traitement | 15 - 25 °C |
| Temps de traitement | 3600 s |
| Base chimique | Résine époxy |
| Résistance à la traction | 32 N/mm$^2$ |
| Propriété | solide |
| pour matériau | Métal |
| pour matériau | Céramique |
| pour matériau | Plastique |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois |
| Plage de températures | -55 °C |
| Couleur | jaunâtre |
| Forme | liquide |
| Contenance | 50 g |
| Dureté suivant Shore A | 60 |
| Densité | 1,1 g/cm$^3$ |
| Utilisable après | 18 min |
| Maniabilité après | 3 min |
| Ecart maximal | 5 mm |
| Type de produit | Colle bicomposante |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| Accessoire pour colle bicomposant, buse de mélange Exécution MIXER | 083376 MIXER |
| Pistolets de dosage manuels Conception PISTOLE | 083373 PISTOLE |