

**Pierre d'affûtage de finition en oxyde de céramique Degussit, triangulaire, LxI (degré de finition): 100X10Mmm****Données de commande**

N° commande	558950 100X10M
GTIN	4045197407214
Classe d'article	53D

Description**Exécution:**

Les outils DEGUSSIT sont obtenus à partir d'alumine pure dopée au chrome sans agglomérant. Cet ajout de chrome confère à la céramique une très grande dureté ainsi qu'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

Pierres d'affûtage de finition en rubis fritté dans les grains: **moyen (M)** (Ra env. 10 µ, correspond environ au grain 600).

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.

Description technique

Degré de finesse	moyen
Longueur	100 mm
Grain	600
Largeur	10 mm
Série	Degussit®
Abrasifs	Rubis fritté
Forme	triangulaire
Type de produit	Pierres d'affûtage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		