

Garant
Fresa a barile in HMI, tangenziale PPC, TiAlN, Ø f8 DC / R2: 10/40mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	207523 10/40
GTIN	4062406286682
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Innovativo rivestimento per la **lavorazione di materiali temprati**.

Utensile ad alte prestazioni per **lavorazioni di finitura estremamente efficienti sulle superfici profilate**. Per superfici di qualità straordinaria in **pochissimo tempo**. Da utilizzare su moderni centri di lavoro a 5 assi con supporto CAD / CAM.

La geometria del tagliente frontale, specie se si utilizza il raggio frontale, è pensata in modo tale da ottenere una forma e un'evacuazione dei trucioli ottimali. Nota: nel caso di utilizzo dei taglienti frontali, considerare il numero di taglienti effettivi.

Raccomandazioni:

Come sovrametallo per operazioni di finitura consigliamo da 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

R_2 rappresenta il raggio contatto dell'utensile.

Niente riaffilatura!

Prodotto più recente per n. art. 207522.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per fresatura a copiare in acciaio < 60 HRC	0,035 mm
Lunghezza taglienti L_c	16,5 mm
Ø Tagliente D_c	10 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 60 HRC	0,03 mm
Raggio di contatto R_2	40 mm
Ø Codolo D_s	10 mm

Lunghezza complessiva L	80 mm
Numero denti Z	6
Raggio del tagliente R ₁	2 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f8
Direzione di avanzamento	orizzontale
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	PPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese a raggio completo e sferiche

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	170 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idonea	150 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	limitatamente adatta	110 m/min	H
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		