

Garant**Punta ad alte prestazioni in metallo duro integrale GARANT Master Steel DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122761 6,5 |
| GTIN | 4067263121510 |
| Classe articolo | 11E |

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione robusta e affilatura speciale ottimizzata per garantire la **migliore formazione dei trucioli e una sicura rottura degli stessi** con al contempo **valori di avanzamento elevati**. **Microgeometria di ultima generazione**, taglienti di forma **convessa e affilatura a tazza** per una maggiore stabilità del tagliente principale. **Scanalature ottimali e geometria frontale brevettata** per una **sicura evacuazione dei trucioli** su acciaio e ghisa. **Rivestimento ad alte prestazioni** di ultimissima generazione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Ordinare la forma **HB**: con **n. art. 122762**.

Ordinare le forme **HE** con **n. art. 122761 + 129100HE**.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------|
| Tolleranza Ø nominale | h7 |
| Ø Codolo D_s | 8 mm |
| Lunghezza complessiva L | 91 mm |
| Ø Nominale D_c | 6,5 mm |
| Profondità di foratura massima consigliata L_2 | 43,3 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Norma | DIN 6537 |

| | |
|---|--------------------|
| Lunghezza scanalatura per trucioli L_c | 53 mm |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ² | 0,22 mm/gir, |
| Serie | MasterSteel |
| Rivestimento | TiAlN |
| Materiale da taglio | VHM |
| Esecuzione | 6xD |
| Angolo di affilatura | 140 grado |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Semi-standard | sì |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idonea | 170 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idonea | 155 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idonea | 145 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idonea | 130 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idonea | 110 m/min | P |
| Acciaio < 55 HRC | idonea | 60 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatta | 55 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatta | 45 m/min | M |
| GG | idonea | 130 m/min | K |
| GGG | idonea | 90 m/min | K |
| Uni | idonea | | |
| a umido max. | idonea | | |
| a umido min. | idonea | | |
| Aria | idonea | | |

