

Garant
Microfresa in HMI, esecuzione diamantata, Ø DC × L1: 1,6X20mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209700 1,6X20
GTIN	4045197917393
Classe articolo	10Y

Descrizione

Esecuzione:

Con **rivestimento diamantato cristallino sp³**. Per **soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione** su materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Le **tolleranze estremamente limitate** garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 taglienti. **Angolo di spallamento α=16°**.

Tolleranze:

· Ø **Posizione libera: D₁ = 0 / -0,01 mm.**

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell'utensile, applicare la riduzione a_p!

Valori per:

scanalatura piena: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p,corr}$.

contornatura: $a_p = 0,2 \times D \times a_{p,corr}$.

Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!

Es.: $vf = 18.000 [1/min] \times fz [mm/dente] \times z$

Descrizione tecnica

Tolleranza Ø nominale	0 / -0,005
Lunghezza complessiva L	60 mm
Lunghezza taglienti L _c	2,4 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	20 mm
Ø Tagliente D _c	1,6 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h5

Ø Codolo D_s	4 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Ø Posizione libera D_1	1,51 mm
Avanzamento f_z per contornatura in grafite	0,025 mm
Numero denti Z	2
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in grafite	0,02 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Fattore di correzione $a_{p, corretto}$	0,35
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	esecuzione diamantata
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	nero
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
PVDF GF20	idoneo	200 m/min	N
POM GF25	idoneo	190 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	170 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	150 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	180 m/min	N
PEEK CF30	idoneo	160 m/min	N
Materiale ibrido	idoneo		
Honeycomb sandwich	idoneo	350 m/min	N

GFRP	idoneo	190 m/min	N
GFRP, CFRP	idoneo	190 m/min	N
Grafite	idoneo	340 m/min	N
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		