



Pedra de afiar para discos abrasivos de CBN e diamante, Tipo de grão e granulometria: EK240



Dados do pedido

Número do pedido	599840 EK240
GTIN	9003174642909
Classe de artigo	53Y

Descrição

Modelo:

Pedras de afiar e desbastar de diferentes dimensões com estrutura homogênea.
Pedra de afiar em **corindo nobre** em **aglomerado cerâmico (aplicação padrão)**.

Utilização:

- **Afiação (restauração da saliência do grão) de discos abrasivos CBN e de diamante após a retificação ou durante o processo de lixamento. O aglomerado é restaurado, os corpos abrasivos CBN e de diamante ficam novamente cortantes.**
- **Uso portátil ou estacionário em retificadoras usando o método de punção.**
- **Recomenda-se a retificação a húmido.**

Instrução:

Armazenar as pedras de afiar em condições o mais húmidas possível.

Descrição técnica

Abreviatura abrasivo	A
para discos abrasivos em granulometria	46 – 126 µm
Abrasivo	Corindo nobre
Especificação	A240V
Granulometria	240
Comprimento	200 mm

Largura	50 mm
Altura	25 mm
Tipo de produto	Pedra de afiar