

Garant**Burghiu din carbură scurt în trepte pentru găuri filetate 90°, TiAlN, pentru filet: M16F****Date comandă**

Numărul de comandă	125050 M16F
GTIN	4045197265609
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Foarte stabil – lungimea treptelor conform DIN 8378. Toleranțele **restrânse la concentricitate** între \emptyset de găurire și de teșire garantează alinierea exactă.

Aplicație:

Recomandat mai ales pentru mașini cu comandă numerică și automate. Pentru realizarea găurilor înainte de filetare conform DIN336 Partea1 cu teșire la 90°. Tarodul prezentat în continuare nu efectuează așchiera la nivelul muchiei ascuțite.

Referințele **F:** pentru **găuri** urmate de utilizarea **tarodului**.

Descriere tehnică

Pentru filet	M16F
$\emptyset D_2$ 2. cu teșitură h8	18 mm
Lungimea canalului de așchii L_c	73 mm
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,18 mm/rot
$\emptyset D_1$ 1. cu teșitură h8	15,1 mm
\emptyset cozii D_s	18 mm
Lungimea totală L	123 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	nu
Înălțimea treptei L_1 1. 2	38,5 mm

Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 8378
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghi treaptă de găurire	90 grad
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	fără
Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă și gaură înfundată
Tip produs	Burghie în trepte

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	260 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	180 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	25 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	110 m/min	K
CuZn	recomandat	180 m/min	N

Uni	recomandat
Umiditate maximă	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții