

**Bandă de șlefuit Cubitron™II 994F, 150×2000 mm, Granulație: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	558446 36
GTIN	4046719801503
Clasa articolului	53S

Descriere**Execuție:**

Cubitron™ II Bandă de șlefuit 994F cu granulație ceramică pură cu formă precisă pe suport stabil de țesătură din poliester ZF. Bandă de șlefuit performantă cu stabilitate mare a muchiilor pentru **lucrări de teșire și îndepărtare grea a adaosului pe aluminiu** (cu lubrifiant de șlefuit Cod 558190 ALU) și **oțel**. Șlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.

Țesătură din poliester ZF (foarte robustă) cu stabilitate ridicată a muchiilor, fără a pătrunde banda. **Special pentru prelucrarea aluminiului.**

Notă:

Alte granulații, calități și dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicațiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de șlefuit pentru mașini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.

Descriere tehnică

Granulație	36
Serie	Cubitron™II 994F
Material abraziv	Granulație ceramică

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	150 mm
Lungimea benzii de șlefuit	2000 mm
Caracteristici nume produs	150×2000 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat	35-40 m/s	
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	32-38 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	20-25 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	32-38 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	25-30 m/s	H
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		