

**ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICM k7, IC908, Ø DC: 25,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	231750 25,5
GTIN	7291075244014
Trieda položky	23J

Popis**Prevedenie:**

Prizmaticky brúsená rezná vložka pre presné polohovanie a stabilné lôžko. Zahnuté, **radiálne dorazové plochy** na výrazné zvýšenie upínacej sily v dôsledku pôsobenia rezných síl počas obrábania. Na obrábanie vŕtaním vo výrobe s **vysokými rýchlosťami posuvu**.

ICM

Hlavná oblasť použitia **ISO M, ISO S** (najmä Inconel a Titan) a ISO N. Rezná hrana s negatívnou fazetou a špeciálnym zaoblením – špeciálne na obrábanie nerezových materiálov.

Upozornenie:

Rezné hodnoty platia pre základný prvok 5xD. Pilotné otvory vytvárajte výlučne s reznou vložkou toho istého typu – najmä pri vložkách FCP a QCP-2M. Dodržiavajte pokyny na použitie pre základný prvok. Tolerancia reznej hrany vložiek: **k7** (priemer reznej hrany s pozitívnou toleranciou).

Norma o označovaní: [typ] [Ø D_d]-[prídavok] [rezný materiál]

Príklady:

č. 231740 6,5 ICP 065 IC908

č. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908

č. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Technický opis

pre veľkosť základného prvku	25
Posuv f v INOX > 900 N/mm ²	0,24 mm/ot,
Séria	SUMO-CHAM
Počet výmien/rezných hrán	2
Ø D	25,5 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Označenie výrobku ISCAR	ICM 255 IC908
Posuv f v Inconel®	0,18 mm/ot,
Geometria	ICM
Uhol špičky	154 Stupeň
Označenie výrobcu	ICM 255 IC908
Typ	IC908
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	155	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	55	P
TOOLOX 33	podmienene vhodný	70	H
TOOLOX 44	vhodný	60	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	50	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M

Ti > 850 N/mm ²	vhodný	35	S
Inconel	vhodný	35	S
GG(G)	podmienene vhodný	120	K
CuZn	vhodný	155	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		