

Garant**Brusna pasta SiC, Zrnatost SiC-brusne paste: 280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552250 280
GTIN	4045197240118
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Brusna pasta (**oljetopna**) s silicijevim karbidom (SiC), vsebina 250 g.

Uporaba:

Za poliranje predhodno brušenih površin.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	20 - 40 µm
Zrnatost brusne paste SiC	280
Vsebina	250 g
Stopnja preciznosti	zelo fina
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Vrsta izdelka	Polirna pasta

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno	5-10 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	5-10 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	5-10 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	5-10 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	5-10 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	5-10 m/s	H
INOX	primerno	5-10 m/s	
Ti	primerno	5-10 m/s	
GG(G)	primerno	5-10 m/s	K
CuZn	primerno	5-10 m/s	N
mokro maks.	primerno		