

Garant**VHM-skivfräs HPC, TiAlN, Ø×bredd ±0,1×k11: 63X3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	185015 63X3
GTIN	4062406397432
Artikelklass	11V

Beskrivning

Utförande:

Precisionsskivfräs av hårdmetall i HPC-spånaskiljningsområdet. **Med ny högkapacitetsbeläggning** för längsta möjliga användningstid.

Satsfräsar: Fräsar med samma diameter och tandantal kan kopplas samman för mellanbredder och ställas in på önskad bredd. Tänderna griper då in i varandra, eftersom fräsarna inte har någon förhöjd hålkrage.

2-delade satser är särskilt ekonomiska. Genom att flytta om fräsarna kan man utnyttja fräsarnas båda diagonalskär.

OBS!:

- Fräsar i sats får inte monteras ihop utan dornring i passande bredd, eftersom fräsarna annars kan skadas.
- Passande fräsdornringar, se produktgrupp 30.
- Fullspår: f_z för $a_e = 0,1 \times D$.

Efterföljande produkt till nr 185010.

Teknisk beskrivning

Kragdiameter $d_1 \pm 1$	40 mm
--------------------------	-------

Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd, total bredd E	6,6 - 6,8 mm
Skaftutförande	med hål
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd B	4 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av olika bredd A	3 mm
Skärbredd	3 mm
Håldiameter H6 d ₁	22 mm
Kragtjocklek b ±0,1	1,9 mm
Kugghöjd Zh	11,5 mm
Tandantal Z	18
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd A/B	3 mm
Matning f _z i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm
Skär-Ø D _c	63 mm
Kombinationsmöjligheter med 2 fräsar av samma bredd, total bredd E	5,7 - 5,8 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 885 A
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	±0,1
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Skivfräsar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	280 m/min	N

Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	45 m/min	M
GG(G)	lämplig	70 m/min	K
CuZn	lämplig	300 m/min	N
Olja	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		